



www.mondialcolor.it



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
= UNI EN ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: **MONDIALMAX PF**
Fondo finitura alchidico a rapida essiccazione

CODICE: **COMP. A 205**
COMP. B -

CARATTERISTICHE: Smalto autoprimerizzante di rapida essiccazione per impiego generale. Particolarmente adatto per l'utilizzo in interni come fondo finitura monomano dal gradevole aspetto semilucido. Applicando uno spessore secco non inferiore ai 90 micron si ottiene una duratura azione anticorrosiva mentre a basso spessore diventa una finitura economica a applicare su primer anticorrosivi di qualità. Non applicabile direttamente su alluminio, zincatura a caldo e zincanti inorganici.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: Rimuovere completamente tutto ciò che non sia aderente e compatto, ad esempio croste di ruggine, residui di vecchie pitture, contaminazioni da parte di terra, grasso etc. Il prodotto va applicato rigorosamente su superfici asciutte, pulite, perfettamente prive di olii, grassi, polvere, umidità o altri contaminanti.

METODO DI APPLICAZIONE: Spruzzo, pennello o rullo. L'applicazione preferenziale è quella a spruzzo airless. Rullo o pennello, che non permettono una stesura uniforme, sono da utilizzare eventualmente solo per ritocchi o piccole superfici. Per la verniciatura di superfici piccole o discontinue si consiglia l'utilizzo dell'aerografo normale o Airmix.

ATTREZZATURE PER LA VERNICIATURA:	AEROGRAFO	AIRLESS	
	POMPA BASSA PRESSIONE	AIRMIX	
Diam. ugello (mm)	1,8÷2,0	Rapporto compressione	28:1
Press. prodotto (Atm)	1,0÷1,7	Diam. ugello (pollici)	0,015÷0,019
Press. aria	3,5÷5,0	Press. prodotto (Atm)	130,0÷170,0



www.mondialcolor.it



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
= UNI EN ISO 9001 =

DATI FISICI:

	Evaporazione del solvente e ossidazione
Meccanismo d' indurimento	
Peso specifico (Kg/l) *	1,54 (±5%)
Solidi in volume (%) *	57,5 (±1%)
Spessore medio del film secco (microns)	45
Corrispondenza spessore film bagnato (microns)	78
Resa allo spessore medio o consigliato (m2/Kg) *	8,3
Consumo allo spessore medio o consigliato (Kg/m2) *	0,12
Essiccazione fuori polvere a 25°C (minuti)	20
Tempo di ricopertura min. consigliato 25°C (ore)	4
Tempo di ricopertura max. consigliato 25°C (giorni)	-
Essiccazione completa a 25°C (giorni)	1
Temperatura max d'esercizio (°C)	88
Temperatura consigliata per l'applicazione (°C)	+5~ +35
Diluyente	6000001 - 6060015
Aspetto del film	Satinato
Colore	Su richiesta
Magazzinaggio in condizioni idonee (mesi)	12

N.B.

* Dati riferiti alla tinta bianco. I valori di residuo secco, peso specifico e resa sono stati calcolati con metodo teorico. Spessore e resa sono indicativi, infatti variano notevolmente in funzione delle condizioni del supporto, assorbimento, porosità, irregolarità della superficie e del metodo applicativo.



www.mondialcolor.it



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
= UNI EN ISO 9001 =

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Questo è un prodotto monocomponente. Mescolare energicamente il prodotto per alcuni minuti con strumenti opportuni e caratterizzati da sufficiente superficie, onde assicurare la completa omogeneità. Qualora possibile è preferibile l'utilizzo di un agitatore meccanico. La temperatura delle superfici da trattare deve essere di almeno 3°C superiore alla temperatura ambiente. Qualora questa condizione non sia rispettata la conseguente formazione di condensa, non sempre visibile, può facilmente portare a fenomeni di mancata adesione. Rimuovere con cura l'eventuale rugosità accumulate prima di procedere all'applicazione delle mani successive. Si raccomanda di attuare tutti gli accorgimenti necessari (messa a punto delle attrezzature per la verniciatura, utilizzo di eventuale diluente ritardante-bagnante, posizionarsi sopravento, corretta progressione delle superfici da verniciare) ad evitare l'accumulo del pulviscolo di verniciatura, che spesso causa la presenza di disomogeneità nel rivestimento.

NOTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato di tests di laboratorio effettuati in condizioni controllate e ben definite e/o corrispondono alle nostre più avanzate ed attuali conoscenze tecniche ed applicative. Questo non esime il cliente, data la variabilità delle condizioni ambientali e dei sistemi personali di applicazione, dall'eseguire propri controlli e di effettuare proprie verifiche di idoneità. Mondial Color non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lavori non riusciti dovuti all'utilizzo improprio del prodotto.

I valori del peso specifico, dei solidi in volume e le rese sono state calcolate con metodi teorici.
Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti edizioni.