



www.mondialcolor.it



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
= UNI EN ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: **ISOSILACRIL**
Finitura acrilica siliconica bicomponente

CODICE: **COMP. A 383**
COMP. B 910005 - CAT. POLIURETANICO ALIFATICO 05

CARATTERISTICHE: Finitura a base di resine acril-siliconiche ossidrilate, catalizzata con isocianati alifatici non ingiallenti. Questo formulato esclusivo conferisce al prodotto, oltre alla adesione diretta su zincante inorganico (come previsto dal ciclo B Danieli) termostabilità, resistenza all'invecchiamento dei raggi UV, elevata ritenzione della brillantezza, resistenza all'urto, all'abrasione, al graffio ed una sorprendente flessibilità. Questo prodotto può essere applicato anche ad elevati spessori essiccando in profondità consentendo una rapida movimentazione ed imballaggio. Data l'ottima resistenza chimica è adatto al servizio in atmosfera marina ed industriale aggressiva. Impiegato in tutti i casi in cui sia richiesta una finitura di lunga durata termoresistente.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: Il prodotto va applicato rigorosamente su superfici asciutte, pulite, perfettamente prive di olii, grassi, polvere, umidità o altri contaminanti.

METODO DI APPLICAZIONE: Spruzzo, pennello o rullo. L'applicazione preferenziale è quella a spruzzo airless. Rullo o pennello, che non permettono una stesura uniforme, sono da utilizzare eventualmente solo per ritocchi o piccole superfici.

ATTREZZATURE PER LA VERNICIATURA:	AEROGRAFO	AIRLESS
	POMPA BASSA PRESSIONE	AIRMIX
Diam. ugello (mm)	1,5÷2,0	Rapporto compressione 30:1
Press. prodotto (Atm)	1,0÷1,7	Diam. ugello (pollici) 0,011÷0,015
Press. aria	2,5÷3,5	Press. prodotto (Atm) 130,00÷200,00



www.mondialcolor.it



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
= UNI EN ISO 9001 =

DATI FISICI:

	Evaporazione del solvente e reazione chimica
Meccanismo d' indurimento	
Peso specifico (Kg/l) *	1,46 (±8%)
Solidi in volume (%) *	55,4 (±1%)
Spessore medio del film secco (microns)	40
Corrispondenza spessore film bagnato (microns)	72
Resa allo spessore medio o consigliato (m ² /Kg) *	10,2
Resa allo spessore medio o consigliato (m ² /lt) *	14,9
Essiccazione fuori polvere a 25°C (minuti)	90
Tempo di ricopertura min. consigliato 25°C (ore)	6
Tempo di ricopertura max. consigliato 25°C (giorni)	6
Essiccazione completa a 25°C (ore)	48
Temperatura consigliata per l'applicazione (°C)	+5 ~ +40
Temperatura max d'esercizio (°C)	300
Pot life a 25 ° (ore)	4
Rapporto di catalisi in peso	20%
Rapporto di catalisi in volume	25%
Diluyente	6060010
Aspetto del film	Satinato
Colore	Su richiesta
Magazzinaggio in condizioni idonee (mesi)	12

N.B.

* Dati riferiti alla tinta bianco. I valori di residuo secco, peso specifico e resa sono stati calcolati con metodo teorico. Spessore e resa sono indicativi, infatti variano notevolmente in funzione delle condizioni del supporto, assorbimento, porosità, irregolarità della superficie e del metodo applicativo. Dati riferiti alla miscela del componente A + 25 % in volume di comp.B Verso la temperatura massima, alcune tinte possono subire alterazione estetica.



www.mondialcolor.it



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
= UNI EN ISO 9001 =

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Questo è un prodotto bicomponente. Prima della miscelazione dei due componenti si consiglia di omogeneizzare il componente A possibilmente con agitatore meccanico ed agitare vigorosamente, possibilmente senza aprire, la confezione del componente B. In seguito a miscelazione ed eventuale aggiunta dell'opportuno diluente l'agitazione va protratta fino ad omogeneità. Al fine di utilizzare un corretto rapporto di catalisi, necessario per l'ottenimento dei migliori risultati, si consiglia di catalizzare confezioni intere. Nel caso in cui si voglia catalizzare solo una parte della confezione si consiglia di dotarsi di bilancia con adeguata precisione per la catalisi in peso e di opportuni contenitori graduati per la catalisi in volume. Il pot life (tempo utile di impiego dopo catalisi) si riduce sensibilmente all'aumento della temperatura. La temperatura ideale per l'applicazione del prodotto varia tra i 5°C e i 30°C. La temperatura delle superfici da trattare deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada. Qualora questa condizione non sia rispettata la conseguente formazione di condensa, non sempre visibile, può facilmente portare a fenomeni di mancata adesione. Il rivestimento richiede un periodo di 7-8 giorni a 25°C per la completa reticolazione. Dopo circa 5gg dall'applicazione non è garantita l'adesione delle mani successive. Pertanto, qualora fosse necessario sovraverniciare, si consiglia di abraderne leggermente la superficie. Rimuovere con cura l'eventuale rugosità accumulatasi prima di procedere all'applicazione delle mani successive. Si raccomanda di attuare tutti gli accorgimenti necessari (messa a punto delle attrezzature per la verniciatura, utilizzo di eventuale diluente ritardante-bagnante, posizionarsi sopravento, corretta progressione delle superfici da verniciare) ad evitare l'accumulo del pulviscolo di verniciatura, che spesso causa la presenza di disomogeneità nel rivestimento. Alcune tinte qualora sottoposte a temperature elevate vanno incontro ad imbrunimento senza peraltro compromettere le prestazioni del prodotto.

NOTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato di tests di laboratorio effettuati in condizioni controllate e ben definite e/o corrispondono alle nostre più avanzate ed attuali conoscenze tecniche ed applicative. Questo non esime il cliente, data la variabilità delle condizioni ambientali e dei sistemi personali di applicazione, dall'eseguire propri controlli e di effettuare proprie verifiche di idoneità. Mondial Color non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lavori non riusciti dovuti all'utilizzo improprio del prodotto.

I valori del peso specifico, dei solidi in volume e le rese sono state calcolate con metodi teorici.
Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti edizioni.